



SCHEDA TECNICA

Nome commerciale del prodotto	SMALTO SINT. S 61
DESCRIZIONE: Smalto di qualità, ottenuto con resine alchidiche-gliceroftaliche, applicabile su ferro e legno, caratterizzato da una buona resistenza alla luce, buona dilatazione e brillantezza.	

DATI TECNICI	
Codici : prodotto base	S 61
Peso specifico	(g/l) 1210
Residuo secco	(%) 78
Spessore tipico secco	Micron 30
Resa teorica	150 gr/m
Temperatura massima sopportabile	+ 120°C
Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C al tatto	12 ore
In profondita'	24 ore
Preparazione delle superfici	Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto, sgrassato ed esente da ruggine e/o calamina o altre sostanze contaminanti. Su ferro nuovo applicare una o più mani di FONDO K 45. Su superfici già verniciate carteggiare, pulire e sgrassare , ritoccare le parti deteriorate con il FONDO K 45 .
Metodo di applicazione	Spruzzo convenzionale diluizione 5-10% Diametro ugello mm. 1,5 – 1,8 Airless diluizione 5 – 10% Pennello diluizione 5-10% Rullo diluizione 5-10%
Diluizione	Acquaragia

NOTE: La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze tecniche ed applicative; tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l'uso dei nostri prodotti. E' responsabilità del Cliente verificare l'idoneità per gli scopi e l'impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor.

Data di emissione	30/11/2009
--------------------------	------------